

## PARKETTI- JA PUULATTIOIDEN LAKAT

TUOTE	KÄYTTÖALA	KUIVUMISAIKA/ KÄYTTÖONOTTO	LEVITYS- MENETELMÄ	RIITTOISUUS	PAKKAUSKOOT/ KIILTOASTEET
 <p><b>Smart</b></p> <p>M1</p>	1-komponenttinen, matalaviskositeettinen ja geelimäinen pohjalakka Kiilto Oy:n vesiohenteisille pintalakoille.	Levityskertojen välissä n. 30 min. Ennen pintalakkausta vähintään 30 min.	3-4 kertaa ruostumattomalla teräslastalla.	Teräslastalla n. 8 m <sup>2</sup> /l (3 levityskertaa).	5 l
 <p><b>Urpo</b></p>	1-komponenttinen pohjalakka Kiilto Oy:n vesiohenteisille pintalakoille.	Levityskertojen välissä n. 30 min. Ennen pintalakkausta vähintään 30 min.	3-4 kertaa ruostumattomalla teräslastalla.	Teräslastalla n. 8 m <sup>2</sup> /l (3 levityskertaa).	5 ja 10 l
 <p><b>Tempo</b></p>	1-komponenttinen, puun luonnollista väriä korostava erikoispohjalakka Kiilto Oy:n vesiohenteisille pintalakoille.	Levityskertojen välissä: teräslastalla n. 30 min, huopalastalla tai telalla 1-2 tuntia.	3-4 kertaa ruostumattomalla teräslastalla, 1 kerta huopalastalla tai lakkatelalla.	Teräslastalla n. 10-15 m <sup>2</sup> /l (3 levityskertaa), huopalastalla tai telalla n. 10 m <sup>2</sup> /l (1 levityskerta).	5 l
 <p><b>Aku De Luxe</b></p> <p>M1</p>	1-komponenttinen, normaaliin kulutusrasitukseen, esim. huonetilat, soveltuva pintalakka.	Levityskertojen välissä n. 2 tuntia. Kevyt kulutus 1 vrk:n ja lopullinen kovuus 2 viikon kuluttua lakkauksesta.	2-3 kertaa huopalastalla.	1 levityskerta huopalastalla n. 10 m <sup>2</sup> /l.	5 ja 10 l Puolihiimeä n. 20 Puolikiiltävä n. 55 Kiiltävä n. 85
 <p><b>Kalle</b></p> <p>M1</p>	2-komponenttinen, kovaan kulutusrasitukseen, esim. liikuntasaleihin, soveltuva pintalakka. Kitkatestatu DIN 18032-2.	Levityskertojen välissä väh. 2 tuntia (välihionta tehtävä, mikäli lakkausten välillä yli 48 tuntia). Kevyt kulutus 2 vrk:n ja lopullinen kovuus 2 viikon kuluttua lakkauksesta.	2-3 kertaa huopalastalla (huonetilat) ja 3-4 kertaa huopalastalla (liikuntasalit).	1 levityskerta huopalastalla n. 10-15 m <sup>2</sup> /l (lakka/kovete-seoksen käyttöikä max. 5 tuntia).	5 l Puolikiiltävä n. 55
 <p><b>Puulattialakka</b></p>	1-komponenttinen, erityisesti lankulattioille tarkoitettu sivellinlevitettävä pintalakka huoneiloihin.	Levityskertojen välissä n. 2 tuntia. Kevyt kulutus 2 vrk:n ja lopullinen kovuus 2 viikon kuluttua lakkauksesta.	2-4 kertaa lakkasivelmällä.	1 levityskerta lakkasivelmällä n. 7-10 m <sup>2</sup> /l.	1 ja 5 l Puolikiiltävä n. 55

## Parketti- ja puulattioiden hionta- ja pintakäsittely

### Uusi puupinta tai puulle hionta:

Parketti- tai puulattian hionta vaatii aina riittävää ammattitaitoa sekä erikoistyökaluja.



**1.** Hionta suoritetaan koneellisesti parketin hiontakoneella. Ensimmäisen hionnan paperin karkeus esim. 36 tai 40. Hiontasuunta 15-30° kulmassa puun kuvion nähden.



**2.** Reunojen hiontaan käytetään erillistä reunaohituskoneetta. Ensimmäisen hionnan paperin karkeus 36 tai 40.



**3.** Ensimmäisen tai toisen hionnan jälkeen lattia kitataan esim. Kiilto Parkettikitillä. Kitin annetaan kuivua 30-60 min.



**4.** Toinen hionta tehdään lähes puun suuntaisesti karkeudella 60. Kolmas hionta tehdään puun suuntaisesti karkeudella 80 tai 100. Reunojen hionta karkeudella 80. Reunat, kulmat, putkenjuuret ja vastaavat paikat viimeistellään käsinhionnalla paperin karkeudella 100.



**5.** Imuroitu puupinta pohjalakataan joko Urpo-, Smart- tai Tempo-pohjalakalla. Käsittely-yhdistelmät esitellään oppaan kääntöpuolella. Urpo- tai Smart-pohjalakka levitetään aina ruostumattomalla teräslastalla. Tempo-pohjalakka voidaan levittää joko ruostumattomalla teräslastalla tai vesiohenteisille lakoille soveltuvalta telalla.



**6 a.** Pohjalakattu pinta voidaan tarvittaessa välihoia koneellisesti esim. Wetrok-lattianhoitokoneella. Hiontaverkon karkeus 100-150. Välihionta tehdään ensimmäisen tai toisen pohjalakkauksen jälkeen.



**6 b.** Pohjalakattu pinta voidaan vaihtoehtoisesti myös siklata puun syiden suuntaisesti terävällä teräslastalla. Siklaus tehdään ensimmäisen tai toisen pohjalakkauksen jälkeen.



**7.** Pohjalakkauksen kuivuttua riittävästi suoritetaan pintalakkauksella Aku De Luxe- tai Kalle-pintalakalla. Pintalakkauksella suoritetaan 2-3 kertaa huopa- (flotex)lastalla. Pintalakkauksella tehdään pääsääntöisesti puun kuvion suuntaisesti, kuitenkin aina seinästä seinään 10-20 cm:n etenevästi. Mosaikkiparketilla pintalakkauksella aloitetaan esim. takaseinältä.

### Vanha, lakattu puupinta:

Vanha lakkapinta voidaan välihionnan jälkeen huoltolakata. Mikäli lakkapinnassa on syviä koloja tai naarmuja hiotaan lakkapinta pois ja lakkaus suoritetaan em. ohjeen mukaisesti. Kaikki tartuntaa heikentävät aineet on poistettava lakkapinnasta ennen hionta- ja lakkaustyötä. Tarvittaessa lakan tartunta varmistetaan koelakkauksella.




**1.** Välihoi vanha lakkapinta koneellisesti. Hiontaverkon karkeus 100-150. Vaihtoehtoisesti välihionta voidaan tehdä ns. käsinhiontana hiontapaperin karkeudella 120-150. Välihionnan tarkoituksena on poistaa kaikki epäpuhtaus lakkapinnasta.



**2.** Välihoi vanha lakkapinta imuroidaan ja puhdistetaan nukkaamattomalla, vedellä kostutetulla liinalla. Liiallista veden käyttöä varottava.



**3.** Lakkapinta lakataan kertaalleen Aku De Luxe- tai Kalle-pintalakalla, ruostumattomalla teräslastalla puun kuvion suuntaisesti.



**4.** Lakkapinta lakataan huopa- (flotex)lastalla yhteen -kahteen kertaan.

Lakkapinta kestää kevyttä kulutusta 1-2 vrk:n kuluttua, lopullinen lujuus saavutetaan 2 viikon kuluessa.

**Rajoituksia:** Timanttimännylle ja vakautetulle tammelle emme suosittele lakkauksikäsitteilyä. Öljy-, alkydiuretaani- tai liuotin-uretaanilakoille emme suosittele välihoi vanha lakkapintaa.

**Muut puulattian pintakäsittely-yhdistelmät:** Kiilto Puulattialakka soveltuu esim. lankkulattioille huoneistoissa.

Lakattun pinnan puhdistamiseen ja hoitokäsittelyyn suosittelemme Kiilto Parkettipesua ja Kiilto Parkettivahaa. Lattian hoidosta tai hoitovälineistä lisätietoja: **KiiltoClean Oy**, puh. 0207 710 400.