



KIILTO LASIKUITUTAPETTIKIIMA



KÄYTTÖALA

Kiilto Lasikuitutapetti kiima on vähäpäästöinen M1-luokiteltu kiima lasikuitu ja juuttikudosten kiinnitykseen kuivissa sisätiloissa. Soveltuu myös paperipohjaisten tekstiili- ja vinyylitapettien liimaukseen. Ei täysmuovisille materiaaleille. Liimalla on Kansainvälisen Merenkulkujärjestön FTPC (IMO Resolution MSC.61 (67) Part 2 ja 5:n mukainen paloluokitus sekä MED-sertifikaatti eli ns. Ruorimerkki.

KIINNITYSALUSTA

Kiinnitysalustan on oltava kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Erittäin huokoiset alustat on pohjustettava vedellä ohennetulla liimalla. Maalatut pinnat on hiottava ja pestävä esim. Kiilto Maalarinpesulla ja huuhdeltava hyvin ennen liimausta.

OMINAISUUDET

- täyttää rakennusmateriaalin M1-päästöluokituksen
- värityksen liimasauma
- imeville tai esikäsitellyille maalatuille alustoille
- hyvät telausominaisuudet
- vain kuiviin tiloihin
- hyvä alkutarttuvuus
- säilyttää kudoksen pintakuvion
- päällemaalattavissa aikaisintaan 1 vrk:n kuluttua

TEKNISET TIEDOT

Pääsideaine	PVAc-dispersio
Ohennin	vesi
Ominaispaino	n. 1,05
Tulenarkuus	ei tulenarkaa
Pakkasenkestävyys	jäätyvää
Alin kiinnityslämpötila	+15°C

RIITTOISUUS

4-5 m²/l

LEVITYS- MENETELMÄT

Maalitela

AVOIN AIKA

Imevä alusta 0 min. (kiinnitys heti), maalattu alusta 10-20 min.

TYÖSKENTELYAIKA

Imevä alusta 15-20 min., maalattu alusta max. 30 min. Huom. märkäliimaus!

KÄYTTÖOHJE

Liima levitetään seinälle esim. maalarintelalla, 1-2 vuoden alalle kerrallaan ja kiinnitys tapahtuu ns. märkäliimauksena. Vuodat asetetaan puskuasaan tai saumataan seinällä. Pintamaalaus voidaan suorittaa aikaisintaan vuorokauden kuluttua kiinnityksestä.

Huomioikaa paperipohjaisten tapettien kiinnityksessä tapetinvalmistajan antamat ohjeet ja että paperipohjaisille tekstiilitapeteille, joissa pintakuvion muodostavat yhdensuuntaiset langat, on liima levitettävä tapettiin. Liimatahrat poistetaan tuoreeltaan kostealla rievulla tai sienellä.

SUOSITELTAVAT KÄYTTÖ- OLOSUHTEET

Huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila	+18...20°C
Alustan kosteus	-puu 8...12 % -betoni max. 3 p-% tai alle 85 % RH
Kiinnitettäessä tulee olla huoneen normaali lämpötila. Sekä päällysteen että liiman on annettava lämmitä tähän lämpötilaan.	

Vallitsevat olosuhteet kuten huoneen, liiman ja päällysteen lämpötila, alustan laatu ja kosteus sekä liimamäärä vaikuttavat voimakkaasti sitomisnopeuteen ja kuivumiseen. Suosituksemme numeroarvoja voidaan siten käyttää vain lähtökohtana.

PAKKAUS

1, 5 ja 15 litran muoviasiastiat

**KÄYTTÖ- JA
YMPÄRISTÖ-
TURVALLISUUS**

Vältä tarpeetonta ihokosketusta tuoreen tuotteen kanssa. Työvälineiden pesuvedet voi kaataa viemäriin. Tuoreet tuotejätteet kuivatetaan, kuiva tuote on kaatopaikkakelpoista. Tuotteesta on saatavana erillinen käyttöturvallisuustiedote.

VARASTOINTI

Varastointi viileässä, ei alle +1°C, tiiviisti suljetussa alkuperäisastiassa, enintään 1 vuosi. Pitkän varastoinnin jälkeen sekoitettava ennen käyttöä. Vajaa astia käytettävä n. kuukauden kuluessa.

LISÄTIETOJA

Suosituksemme perustuvat suorittamiimme kokeisiin sekä parhaisiin tietoihimme. Emme kuitenkaan voi vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin ja työn asialliseen suorittamiseen emmekä näin ollen voi siitä myöskään vastata.

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus [teknisestä neuvonnastamme](#), puh. 0207 710 100 tai [Kiilto Tuoteneuvonnalta](#), puh. 0207 710 200, e-mail: kiilto.tuoteneuvonta@kiilto.com tai www.kiilto.com